

4.12. BOMBASI

TIPO DE TEJIDO	BOMBASI	METODO
COLOR	Blanco Acabado referencial : O2P310	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	210	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	0.70 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5 %)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5 %)	8/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	84	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	35	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-10%	AATCC 135
- Trama	-6%	
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Perchado, aprestado.	
PRENDA	Pañal	

