

4.2. POLIPIMA

TIPO DE TEJIDO	POLIPIMA	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	65% algodón - 35% polyester	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m ²) (+/-5%)	125	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.50 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	40/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	40/1	
DENSIDAD (Hibs/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	106	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	71	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-3%	AATCC 135
- Trama	-3%	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
ACABADO	Mercerizado, sanforizado, termofijado	AATCC 16

