

4.3.2 DRILL BLANCO 2

TIPO DE TEJIDO	DRILL	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	Sarga 3/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	270	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.70 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1.	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	12/1.	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	114	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	56	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	AATCC 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Mercerizado, sanforizado.	
PRENDA	Campo doble blanco(0.60mX0.60m),Campo doble blanco(0.90mX0.90m), campo fenestrado(0.70mX0.70m),campo simple(0.60mx0.60m,campo simple(0.90mx0.90m)funda de almohada, funda para colchón de cuna recién nacido, funda para colchón,etc	

