

4.4.2.DRILL CELESTE 2

TIPO DE TEJIDO	DRILL	METODO
COLOR	Celeste Referencial:Pantone17-41-39 TPX	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	3/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	270	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.70 mts	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	12/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	118	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	58	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	ASTM D 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ AL LAVADO		
M.T(Cambio de color)	Mínimo 4	AATCC 61
C.T(Transferencia de color)	Mínimo 4	
SOLIDEZ AL FROTE		
SECO	Mínimo 4	AATCC 8
HUMEDO	Mínimo 3	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	TINA	
ACABADO	Mercerizado, sanforizado.	
PRENDA	Campo doble blanco(0.60mX0.60m),Campo doble blanco(0.90mX0.90m), campo fenestrado(0.70X0.70),campo simple(0.60x0.60),campo simple(0.90x0.90), funda para colchón de cuna recién nacido, funda para almohada,funda para colchon,etc	