

IV FICHAS TECNICAS DE LAS TELAS

4.1. PIQUE

TIPO DE TEJIDO	PIQUE	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100 % algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	209	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	0.70 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	8/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	68	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	42	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-4%	AATCC 135
- Trama	-3%	
SOLIDEZ A LA LUZ	4 (Escala de Grises) 20 Horas	AATCC 16
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Perchado, Sanforizado	
PRENDA	Chaqueta para bebe talla 1(pediatría), manopla parte interna, muñequera interna	

4.2. POLIPIMA

TIPO DE TEJIDO	POLIPIMA	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	65%algodón - 35% polyester	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	125	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.50 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	40/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	40/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	106	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	71	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-3%	AATCC 135
- Trama	-3%	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
ACABADO	Mercerizado, sanforizado, termofijado	AATCC 16



4.3. DRILL BLANCO

4.3.1. DRIL BLANCO 1

TIPO DE TEJIDO	DRILL	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	Sarga 3/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	250	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.70m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1.	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	12/1.	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	106	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	52	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	AATCC 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Mercerizado, sanforizado.	
PRENDA	Chaqueta para paciente de hospitalización tallas (S,M,L,XL), pantalón para paciente de hospitalización tallas S,M,L,XL,Chaleco de sujeción, mandil de protección (M, L, XL),etc	

4.3.2 DRILL BLANCO 2

TIPO DE TEJIDO	DRILL	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	Sarga 3/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	270	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.70 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1.	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	12/1.	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	114	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	56	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	AATCC 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Mercerizado, sanforizado.	
PRENDA	Campo doble blanco(0.60mX0.60m),Campo doble blanco(0.90mX0.90m), campo fenestrado(0.70mX0.70m),campo simple(0.60mx0.60m,campo simple(0.90mx0.90m)funda de almohada, funda para colchón de cuna recién nacido, funda para colchón,etc	

4.4. DRILL CELESTE

4.4.1. DRIL CELESTE 1

TIPO DE TEJIDO	DRILL	METODO
COLOR	Celeste Referencial:Pantone17-41-39 TPX	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	3/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	250	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.70 mts	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	12/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	106	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	52	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	ASTM D 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ AL LAVADO		
M.T(Cambio de color)	Mínimo 4	AATCC 61
C.T(Transferencia de color)	Mínimo 4	
SOLIDEZ AL FROTE		
SECO	Mínimo 4	AATCC 8
HUMEDO	Mínimo 3	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	TINA	
ACABADO	Mercerizado, sanforizado.	
PRENDA	Chaqueta para paciente de hospitalización(S,M, L, XL),pantalón para paciente de hospitalización(S,M, L, XL),Bata de dril para paciente de hospitalización(S,M,L, XL), chaqueta para niña tallas(4,6,8,10,12,14), pantalón para niña pediatría tallas (4,6,8,10,12,14),chaqueta para niño pediatría tallas(4,6,8,10,12,14), pantalón para niño pediatría tallas(4,6,10,14),etc	


4.4.2.DRILL CELESTE 2

TIPO DE TEJIDO	DRILL	METODO
COLOR	Celeste Referencial:Pantone17-41-39 TPX	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	3/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	270	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.70 mts	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	12/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	118	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	58	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	ASTM D 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ AL LAVADO		
M.T(Cambio de color)	Mínimo 4	AATCC 61
C.T(Transferencia de color)	Mínimo 4	
SOLIDEZ AL FROTE		
SECO	Mínimo 4	AATCC 8
HUMEDO	Mínimo 3	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	TINA	
ACABADO	Mercerizado, sanforizado.	
PRENDA	Campo doble blanco(0.60mX0.60m),Campo doble blanco(0.90mX0.90m), campo fenestrado(0.70X0.70),campo simple(0.60x0.60),campo simple(0.90x0.90), funda para colchón de cuna recién nacido, funda para almohada,funda para colchon,etc	

4.5. DRILL QUIRURGICO

4.5.1. DRILL VERDE QUIRURGICO 1

TIPO DE TEJIDO	DRILL QUIRURGICO	METODO
COLOR	Verde Quirúrgico Referencia :Pantone 18-53-38 TPX	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	Sarga 3/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	250	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.70 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	12/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	106	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	52	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	AATCC 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ AL LAVADO		
M.T (Cambio de color)	Mínimo 4	AATCC 61
C.T (Transferencia de color)	Mínimo 4	
SOLIDEZ AL FROTE		
SECO	Mínimo 4	AATCC 8
HUMEDO	Mínimo 3	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	TINA	
ACABADO	Mercerizado, sanforizado.	
PRENDA	Chaqueta para cirugía tallas (S, M, L, XL), pantalón masculino para cirugía tallas (S,M, L ,XL), gorro para cirujano, mandilón con puño jersey, mascarilla de tela,etc	



4.5.2. DRILL VERDE QUIRURGICO 2

TIPO DE TEJIDO	DRILL QUIRURGICO	METODO
COLOR	Verde Quirúrgico Pantone 18-53-38 TPX	Referencia
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	Sarga 3/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	270	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.70 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	12/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	118	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	58	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	AATCC 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ AL LAVADO		
M.T (Cambio de color)	Mínimo 4	AATCC 61
C.T (Transferencia de color)	Mínimo 4	
SOLIDEZ AL FROTE		
SECO	Mínimo 4	AATCC 8
HUMEDO	Mínimo 3	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	TINA	
ACABADO	Mercerizado, sanforizado.	
PRENDA	Poncho verde, poncho ginecológico, piñeras ginecológicas, funda para mesa de mayo, sábana (2.80mx1.80m), sábana(2.50mx1.50m), sujetador de dril sanforizado (1.20mx0.50m), solera(2.0mx1.50m), Campo fenestrado oftalmológico(0.90mx0.90m), campo fenestrado((0.45mx0.45m),campo fenestrado(0.60mx0.60m),campo fenestrado(0.90mx0.90m), campo doble (0.70mx0.70m),campo doble(0.90mx0.90m),campo doble(1.20mx1.20m),campo doble(1.80mx1.80m),campo doble(2.50mx1.50m),campo simple(0.60mx0.60m),campo simple(0.90mx0.90m), muñequera externa para niño/adulto,funda de dril para balón de oxígeno, etc	

4.6. DRILL CRUDO

TIPO DE TEJIDO	DRILL	METODO
COLOR	Crudo	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	Sarga 3/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	220	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.70 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	20/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	104	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	59	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-16%	AATCC 135
- Trama	-8%	
ACABADO	Crudo	
PRENDA	Forro para colchón (hospitalización),hule doble faz con drill crudo para solera, venda tipo cola para pediátrico.	

4.7. LONA CRUDO


TIPO DE TEJIDO	LONA	METODO
COLOR	Crudo	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	450	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.60 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	8/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	8/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	90	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	45	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-16%	AATCC 135
- Trama	-8%	
ACABADO	Crudo	
PRENDA	Bolsa de ropa sucia, manopla externa	

4.8. LANILLA POLYVISCOSA

TIPO DE TEJIDO	LANILLA POLYVISCOSA	METODO
COLOR	Verde quirúrgico Referencia: Pantone 185338 TPX	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	60 % Poliéster - 40 % viscosa	AATCC 20A
LIGAMENTO	Tafetán 1/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	205	ASTM D 3776
ANCHO (+/- 2%)	1.58 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Nm)		
- Urdimbre (+/-5%)	2/48	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	2/48	
DENSIDAD (Hilos/ pulg)		
- Urdimbre (+/-5%)	63	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	46	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	AATCC 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ AL LAVADO		
M.T (Cambio de color)	Mínimo 4	AATCC 61
C.T (Transferencia de color)	Mínimo 3	
SOLIDEZ AL FROTE		
SECO	Mínimo 4	AATCC 8
HUMEDO	Mínimo 3	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 3	ASTM 3512
TEÑIDO	Disperso - Directo	
ACABADO	Sanforizado, inarrugable, termofijado.	
PRENDA	Chaqueta para enfermera tallas (S, M, XL), pantalón para enfermera tallas (S, M, L, XL)	

4.9. NANZU BLANCO

TIPO DE TEJIDO	NANZU	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	116	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.60 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	40/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	40/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	80	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	66	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-3%	AATCC 135
- Trama	-3%	
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Sanforizado, suavizado	
PRENDA	Camisa para bebe talla 1	



4.9.1 NANZU COLOR CELESTE BEBE- EST01

TIPO DE TEJIDO	NANZU	METODO
COLOR	Fondo Celeste Bebé/estampado según referencia Est-01	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	116	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.60 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	40/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	40/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	80	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	66	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-3%	AATCC 135
- Trama	-3%	
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Sanforizado, suavizado	
PRENDA	Camisa para bebe talla 1	



4.9.2 NANZU COLOR ROSADO BEBE- EST01

TIPO DE TEJIDO	NANZU	METODO
COLOR	Fondo Rosado Bebé/estampado según referencia Est-01	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	116	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.60 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	40/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	40/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	80	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	66	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-3%	AATCC 135
- Trama	-3%	
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Sanforizado, suavizado	
PRENDA	Camisa para bebe talla 1	



4.10. NIDO DE ABEJA

TIPO DE TEJIDO	NIDO DE ABEJA	METODO
COLOR	BLANCO	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	65% polyester - 35% algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	260	ASTM D 3776
ANCHO	1.60 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
Urdimbre (+/-5%)	8/1	ASTM D 1059
Trama (+/-5%)	8/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
Urdimbre (+/-5%)	44	ASTM D 3775
Trama (+/-5%)	38	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-5%	AATCC 135
- Trama	+/-5%	
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Sanforizado	
PRENDA	Colcha de nido de abeja de 1 1/2 plaza	



4.11. FELPA BLANCO

TIPO DE TEJIDO	FELPA	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
TEJIDO	Turco doble felpa	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	340	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	0.80 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre	10/1	ASTM D 1059
- Trama	16/1	
- Rizo	16/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	64	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	35	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-6%	AATCC 135
- Trama	-4%	
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Suavizado.	
PRENDA	Toalla (0.45x0.90)	



4.12. BOMBASI

TIPO DE TEJIDO	BOMBASI	METODO
COLOR	Blanco Acabado referencial : O2P310	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	210	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	0.70 m	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5 %)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5 %)	8/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	84	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	35	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-10%	AATCC 135
- Trama	-6%	
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Perchado, aprestado.	
PRENDA	Pañal	



4.13. FRANELA

4.13.1 Franela Color Blanco

TIPO DE TEJIDO	FRANELA	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% Algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	190	ASTM D 3776
ANCHO (+/- 2%)	1.60 m.	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	24/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	8/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	65	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	40	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-8%	AATCC 135
- Trama	-3%	
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Sanforizado, perchado	
PRENDA	Chaqueta para paciente tallas (M, L, XL)	



4.13.2 Franela Color Celeste Bebe –EST01

TIPO DE TEJIDO	FRANELA	METODO
COLOR	Fondo Celeste Bebe/Estampado según referencia EST-01	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% Algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	190	ASTM D 3776
ANCHO (+/- 2%)	1.60 m.	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	24/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	8/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	65	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	40	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-8%	AATCC 135
- Trama	-3%	
TEÑIDO	Celeste Bebe	
ACABADO	Sanforizado, perchado	
PRENDA	Pantalón de franela talas (6,10,14)	



4.13.3 Franela Color Rosado Bebe –EST01

TIPO DE TEJIDO	FRANELA	METODO
COLOR	Fondo Rosado Bebe/Estampado según referencia EST-01	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% Algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	190	ASTM D 3776
ANCHO (+/- 2%)	1.60 m.	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	24/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	8/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	65	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	40	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-8%	AATCC 135
- Trama	-3%	
TEÑIDO	Rosado Bebe	
ACABADO	Sanforizado, perchado	
PRENDA	Pantalón de franela tallas (6,10,14)	



4.13.4 Franela Color Celeste

TIPO DE TEJIDO	FRANELA	METODO
COLOR	Celeste	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% Algodón	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	190	ASTM D 3776
ANCHO (+/- 2%)	1.60 m.	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	24/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	8/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	65	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	40	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	-8%	AATCC 135
- Trama	-3%	
TEÑIDO	Celeste	
ACABADO	Sanforizado, perchado	
PRENDA	Chaquetita de franela(M, L,XL), pantalón de franela tallas (M,L,XL),	



4.14. BRAMANTE

4.14.1 Bramante Color Blanco

TIPO DE TEJIDO	BRAMANTE	METODO
COLOR	Blanco	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	Tafetán 1/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	180	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.80	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	16/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	74	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	56	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
- Urdimbre	+/-3%	AATCC 135
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	Blanco óptico	
ACABADO	Sanforizado, calandrado	
PRENDA	Camisa para paciente pediátrico (tallas 4,6,10,14), camión para paciente (M, L, XL), cortina separador de ambiente, cortina para biombo, funda para almohada, gorro para paciente, media para paciente, sabana{ (2.60X1.50) (2.80X1.80), recién nacido (1.20x0.80)), solera (2.0x1.50),sujetador triangular para pañal.	

4.14.2 Bramante Color Celeste Bebe –EST01

TIPO DE TEJIDO	BRAMANTE	METODO
COLOR	Fondo Celeste Bebe/Estampado según referencia EST-01	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	Tafetan 1/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	180	ASTM D 3776
ANCHO	1.80	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne) - Urdimbre (+/-5%) - Trama (+/-5%)	20/1 16/1	ASTM D 1059
DENSIDAD (Hilos/pulgada) - Urdimbre (+/-5%) - Trama (+/-5%)	74 56	ASTM D 3775
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%) - Urdimbre - Trama	+/-3% +/-3%	AATCC 135
SOLIDEZ A LA LUZ	Mínimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	Celeste Bebe	
ACABADO	Sanforizado, calandrado	
PRENDA	Camisa para paciente pediátrico y Neonatología(Tallas 4,6,8,10,14)	



4.14.2 Bramante Color Rosado Bebe –EST01

TIPO DE TEJIDO	BRAMANTE	METODO
COLOR	Fondo Rosado Bebe/Estampado según referencia	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% algodón	AATCC 20A
LIGAMENTO	Tafetan 1/1	NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	180	ASTM D 3776
ANCHO	1.80	ASTM D 3774
TITULO INGLES (Ne)		
- Urdimbre (+/-5%)	20/1	ASTM D 1059
- Trama (+/-5%)	16/1	
DENSIDAD (Hilos/pulgada)		
- Urdimbre (+/-5%)	74	ASTM D 3775
- Trama (+/-5%)	56	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		AATCC 135
- Urdimbre	+/-3%	
- Trama	+/-3%	
SOLIDEZ A LA LUZ	Minimo 4	AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Minimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	Rosado Bebe	
ACABADO	Sanforizado, calandrado	
PRENDA	Camisa para paciente pediátrico y Neonatología (Tallas 4,6,8,10,14)	



4.15. POLAR

TIPO DE TEJIDO	POLAR	METODO
COLOR	Azul - Referencia: Pantone 19-39-38 TPX	
COMPOSICION Urdimbre y Trama	100% polyester	
CONSTRUCCION	150D x 96F / 100D x 36F	
GRAMAJE (gr/m ²) (+/-5%)	250	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.60 m	ASTM D 3774
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)		
TRAMA	-3%	AATCC 135
URDIMBRE	-3%	
TENDENCIA A LA FORMACION DE PILLING	Mínimo 4	ASTM 3512
TEÑIDO	Azul	
ACABADO	Antipilling , antialérgico,dos lados antipilling y dos lados brushed.	
PRENDA	Bata para paciente tallas (M, L, XL),Frazada polar antialérgica de 1 1/2 color azul, etc	



4.16. HULE

TIPO DE TEJIDO	HULE	METODO
ARTICULO	Doble faz liviano	
COLOR	Naranja/amarillo	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% Polyester	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	750	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.45 m	ASTM D 3774
Nº CAPAS	2	
PLASTIFICACION	60%	
CALIBRE(+/-5%)	430 / 440 Micrones aprox.	ASTM D 1777
RESISTENCIA A LA ROTURA		
DIRECCION MAQUINA(+/-5%)	5.50 lb- f /mínimo	ASTM D 5034
CONTRA MAQUINA (+/-5%)	6.00 lb- f /mínimo	
ADHESIÓN DEL ARTICULO		
DIRECCION MAQUINA(+/-5%)	2.25 lb- f /mínimo	
CONTRA MAQUINA(+/-5%)	2.25 lb- f /mínimo	
PRENDA	Delantero de hule para personal asistencial estándar, solera, hule para cuna	



4.17. FRAZADA

4.17.1 Frazada de lana

TIPO DE TEJIDO	FRAZADA
COLOR	Azul
COMPOSICION (Urdimbre)	100% Polyester
COMPOSICION (Trama)	90% Lana de Ovino + 10% Polyester
GRAMAJE (gr/m ²) (+/-5%)	680
TITULO	
- Urdimbre (+/-5%)	Filamento polyester 150/2 DE
- Trama (+/-5%)	Nm de 1.8 a 2.0
DENSIDAD (Hilos/cms)	
- Urdimbre (+/-5%)	10
- Trama (+/-5%)	13
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)	
- Urdimbre	-5%
- Trama	-5%
TEÑIDO	Azul
ACABADO	Apariencia uniforme, suave el tacto, tejido compacto con ligadura doble, frisado en ambas caras
PRENDA	Frazada con buena propiedad térmica azul para 1 1/2 plaza (2.20 mx1.60m)



4.17.2 Frazada antialérgica

TIPO DE TEJIDO	FRAZADA
COLOR	Azul
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% Poliéster
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	680
TITULO	
- Urdimbre (+/-5%)	Filamento polyester 150/2 DE
- Trama (+/-5%)	Nm de 1.8 a 2.0
DENSIDAD (Hilos/cms)	
- Urdimbre (+/-5%)	10
- Trama (+/-5%)	13
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)	
- Urdimbre	-5%
- Trama	-5%
TEÑIDO	Azul
ACABADO	Apariencia uniforme, suave el tacto, tejido compacto con ligadura doble, frisado en ambas caras
PRENDA	Frazada antialérgica azul para 1 1/2 plaza (2.20 mtsx1.60mts), frazada para bebé(1.10mtsx0.80mts)



4.17.3 Frazada de lana

TIPO DE TEJIDO	FRAZADA
COLOR	Celeste
COMPOSICION (Urdimbre)	100% Polyester
COMPOSICION (Trama)	80% Lana de Ovino + 20% Polyester
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	680
TITULO	
- Urdimbre (+/-5%)	Filamento polyester 150/2 DE
- Trama (+/-5%)	Nm de 1.8 a 2.0
DENSIDAD (Hilos/cms)	
- Urdimbre (+/-5%)	10
- Trama (+/-5%)	13
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)	
- Urdimbre	-5%
- Trama	-5%
TENIDO	Celeste
ACABADO	Apariencia uniforme, suave el tacto, tejido compacto con ligadura doble, frisado en ambas caras
PRENDA	Frazada para bebé(1.10mts x 0.80mts)



4.18. PLASTICO

TIPO DE TEJIDO	PLASTICO	METODO
ARTICULO	Poli brillo mediano	
COLOR	Celeste	
COMPOSICION (Urdimbre y Trama)	100% Poliéster	AATCC 20A
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	350	ASTM D 3776
ANCHO (+/-2%)	1.44 m	ASTM D 3774
Nº CAPAS	1	
PLASTIFICACION	45%	
CALIBRE(+/-5%)	250 Micrones aprox.	ASTM D 1777
RESISTENCIA A LA ROTURA		
DIRECCION MAQUINA CONTRA MAQUINA	3.25 lb- f /mínimo 5.00 lb- f /mínimo	ASTM D 5034
ADHESIÓN DEL ARTICULO		
DIRECCION MAQUINA CONTRA MAQUINA	1.75 lb- f /mínimo 2.00 lb- f /mínimo	
PRENDA	Cortina para ducha	



4.20. TELA DESCARTABLE

TIPO DE TEJIDO	TELA DESCARTABLE	METODO
COLOR	Azul	
COMPOSICION	100% Polipropileno SMS	
GRAMAJE (gr/m2) (+/-5%)	50.0	EDANA- 40.3-90
LIMITE SUPERIOR	52.5	
LIMITE INFERIOR	47.5	
RESISTENCIA A LA TRACCION		
DIRECCION MAQUINA(Kgf/5cms)	10.0	EDANA-20.2-89
LIMITE SUPERIOR	-	
LIMITE INFERIOR	8.5	
CONTRA MAQUINA (Kgf/5cms)	5.0	EDANA-20.2-89
LIMITE SUPERIOR	-	
LIMITE INFERIOR	4.0	
ELONGACION		
DIRECCION MAQUINA(%)	65	EDANA-20.2-89
LIMITE SUPERIOR	-	
LIMITE INFERIOR	30	
CONTRA MAQUINA (%)	65	EDANA-20.2-89
LIMITE SUPERIOR	-	
LIMITE INFERIOR	30	
REPELENCIA mm H2O	500	EDANA-120.2-02
LIMITE SUPERIOR	-	
LIMITE INFERIOR	280	
PRENDA	Batas quirurgicas, chaquetas, pantalones	
SUGERENCIA	BFE > 90%	

BFE: Eficiencia de Protección Bacteriana

